EUDS Mi Universidad

Cuadro comparativo suturas

Derlin Guadalupe Castillo González

Cuadro de suturas

2 parcial

Clínica quirúrgica

Dr. Brenda Paulina Ortiz Solis

Licenciatura en medicina humana

5to semestre

Sutura	Calibre	Origen	Fabricacion/tipo de filamento	Reaccion tisular	Tiempo de absorcion	Perfil de fuerza tensil	Tipo de agujas	Indicaciones
Seda	2/0, 3/0 y 4/0	Animal	Hecha a base de polimero orgánico de fibroina	Moderada	No es absorbible	Un año	Punta redonda, círculo, cuero cortante y de diamante	Procesos quirúrgicos generales; cierre de paredes en los tejidos; Cirugías gastrointesti nales; Proceso quirúrgico Bucomaxilof acial, Encías
Lino	USP 5/0 a USP 3.	Vegetal	Sus fibras son procesadas resultando en hilos de polifilamentos de color blanco	alta reacción tisular y son de alta capilaridad	Tiempo de absorción es de 42 días	fuerza tensil a las 4 semanas es del 50%	El hilo puede presentarse sólo o puede encontrarse unido a 1 o 2 agujas de acero quirúrgico.	Cirugía General, gastrointesti nal, ginecología/ obstetricia y ligaduras en general.

Algodón	e 12-0 a 10, métrico 0,01 a 12.	Vegetal	filamentos de poliéster torcido	Moderada	Su absorción se realiza por hidrólisis y se completa a los 180 días	a las 3 semanas es del 50%,	Agujas curvas 3/8, o rectas	Cierre de incisiones de la piel; Procedimien tos de cirugías plásticas en general; Cirugías
Catgut simple	9-0 a 4, métrico 0,4 a 8	Animal	filamentos de colágeno puro	Leve	Se mantiene hasta 10 días	Tiene la fuerza tersil menos 10 días	USP 4, y con una longitud de	cierre general, cirugía del tracto intestinal, ligaduras, cuticular, pediatría y cirugía general.

Ácido poliglcolico	5/0	Sintética	Multifilamentos	Leve	IA los 90 dias	A las 3 semanas	Círculo cortante de 20 mm.	todo tipo de aproximació n de tejidos incluyendo la cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascul ar, microcirugía o tejido nervioso.
-----------------------	-----	-----------	-----------------	------	----------------	--------------------	----------------------------------	--

Catgut cromado	5/0		colágeno purificado de	aumenta el riesgo de reacción tisular	90 días	10-14 días	USP 6/0 – USP 4, y de una longitud entre 75cm y 150cm.	Cirujia general, Cirugía Oftálmica, Ortopédica, Obstetricia, Ginecología, Episiorrafía, Cirugía General, Urología, Cirugía del Tracto, Gastrointest inal, Cuticular y Ligaduras.
-------------------	-----	--	---------------------------	--	---------	------------	--	--

Poliamida	Calibre. 4/0 (2) · 5/0 (2) · 6/0 (1).	Procede de la fibra proteica natural extraida de la larva del gusano de seda	Monofilamentos	Leve	ocurre por hidrólisis y se completa en promedio a los 60 - 90 días	a los 14días, conservand o 30% todavía a los 21 días	cortante, círculo cuerpo	para su uso en la aproximació n de tejidos blandos en general, la ligadura incluyendo su uso en cirugías oftálmicas, plásticas, neurológicas y micro procedimien tos
Acero	5,4	acero inoxidable	Monofilamento	irritación local transitoria en el sitio	No absorbible	3 semanas es del 50%	1/2 círculo cortante de 50 mm	cierre torácico, cierre del esternón y procedimien tos ortopédicos, incluyendo cerclaje y reparación de tendones

Polidioxano na	7-0 a 2	Sintético	Monofilamento	muestra una ligera reacción tisular	Su absorción es mínima hasta después de los 90 días de implantada	75% en 2 semanas.	1/2 círculo	está indicada para uso en la aproximació n de tejido blando, incluyendo el uso en tejido cardiovascul ar pediátrico donde se espera que ocurra crecimiento y la cirugía oftálmica.
-------------------	---------	-----------	---------------	--	--	----------------------	-------------	--

Polipropilen o	6/0	Sintético	Monofilamento	Leve	No absorbible	fuerza de	3/8 de círculo, punta triangular	para la aproximació n y ligadura de tejidos blandos en general, incluyendo procedimien tos cardiovascul ares, neurológico s y oftálmicos.
-------------------	-----	-----------	---------------	------	------------------	-----------	---	---