



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.
CAMPUS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.
MEDICINA HUMANA.



Suturas

NOMBRE DEL ALUMNO:

Karen Itzel Rodriguez Lopez.

PARCIAL: 2° PARCIAL.

SEMESTRE: 6°. **GRUPO:** D

NOMBRE DE LA MATERIA:

Técnicas quirúrgicas básicas

Nombre	Origen	Absorbible ?	Filamentos	Fuerza tensil	Tiempo de absorción	Indicaciones
• Catgut simple	Animal	Si	Multifilamento	5-10 días	50-70 días	<ul style="list-style-type: none"> Ligar vasos pequeños Suturar la grasa o tela subcutánea Aproximación laxa de algunos músculos.
Catgut crómico	Animal	Si	Multifilamento	14-21 días	60-90 días	<ul style="list-style-type: none"> Suturas de planos más resistentes Tejidos como de los vías biliares o de los vías urinarias.
• Ácido poliglicólico	Sintético	Si	Homopolímero del ácido glicólico.	<ul style="list-style-type: none"> 75% -> 2º semana 50% -> 3º semana <small>Escaneado con CamScanner</small>	60-90 días	<ul style="list-style-type: none"> Planos profundos que no están expuestos a tensión.
• Poliglactín 910	Sintético	Si	Copolímero de los ácidos glicólico y lácteo	<ul style="list-style-type: none"> 60-65% -> 14 días <small>Escaneado con CamScanner</small>	56-70 días	<ul style="list-style-type: none"> Planos profundos que no están expuestos a tensión.
• Polidioxanona	Sintético	Si	Monofilamento	<ul style="list-style-type: none"> 70% -> 40 semana 50% -> 60 semana <small>Escaneado con CamScanner</small>	180-210 días	<ul style="list-style-type: none"> Planos profundos que no están expuestos a tensión.

Nombre	Origen	Absorbible? ?	Filamentos	Fuerza tensil	Tiempo de duración (absoberción)	Indicaciones.
Poliester	Sintético	No	<ul style="list-style-type: none"> • Monofilamento • Multifilamento 	400 días	<ul style="list-style-type: none"> • Cirugía cardiovascular • Cirugía general • Ligadura de tejidos • Aestomosis.
Polipropileno	Sintético	No	Monofilamento	400 días	• Sutura de la pared de los vasos arteriales o venosos
Polibutóxester	Sintético	No	Monofilamento	• En nudos y suturas laparoscópicas.
Polietileno	Sintético	No	Monofilamento	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximación y/o ligadura de tejidos blandos • Soporte de herida a largo plazo.

CS Escaneado con CamScanner

Nombre	Origen	Absorbible? ?	Filamentos	Fuerza tensil	Tiempo de duración (absorción)	Indicaciones
Algodón	vegetal	No	Multifilamento	• Pierde el 50% de su fuerza tensil a los 6 meses.	<ul style="list-style-type: none"> Se usa en casi todos los tejidos para ligar y suturar En de uso Procedimientos odontológicos, anastomosis.
Hilo de lino	vegetal	No	Multifilamento	<ul style="list-style-type: none"> Cirugía general en predominio gastrointestinal y ligadura vascular.
Seda	animal	No	Multifilamento	• Aprox 1 año.	<ul style="list-style-type: none"> Afrontar tejidos o ligaduras No en procedimientos urológicos.
Nylon	Sintético	No	Monofilamento	• Pierde el 20% de su fuerza cada año.	<ul style="list-style-type: none"> Cirugía cosmetica Reconstrucción de las capas externas del tendón

CS Escaneado con CamScanner

Nombre	Origen	Absorbible? ?	Filamentos	Fuerza tensil	Tiempo de duración	Indicaciones
Alambre de acero.	Mineral	No	Monofilamento	<ul style="list-style-type: none"> Aproximación del esternón en la operación cardiotóracica Procesos ortopédicos.