

SUTURAS.

Nombre del alumno:
Katia Marlen Espinosa Sanchez.

Nombre del profesor:
Dr. Erick Antonio Flores Gutierrez.

Parcial: 2do parcial.

6to. semestre / 6to. D.

Materia: Técnicas quirúrgicas básicas.

Nombre.	Origen.	Absorbible.	Fabricación.	Fuerza tensil.	② Absorción.	Indicaciones.
Seda.	Natural (Animal).	NO	Multifilamento	Pierde su resistencia después de 1 año.	2 años.	Mayor parte de los tejidos.
Poliamida. (Nylon)	Sintético.	NO	Monofilamento. Trenzada	1 año	Se retira de 7-10 días.	Tendones, ligamentos, fascias, piel Reparación de córneas.
Poliéster.	Sintético.	NO	Multifila- mento.	Pierde 15-20% al año.	Se retira de 7-10 días.	Piel, prótesis vasculares y válvulas, Anastomosis biliar.
Polipropileno.	Sintético.	NO	Monofilamento.	Hasta 2 años.	Se retira de 7-10 días	Cirugía general. Fascia muscular vías biliares, tendones.

Nombre	Origen.	Absorbible.	Fabricación.	Fuerza tensil.	Ⓐ Absorción.	Indicaciones
Catgut Crómico.	Natural (Animal).	Si	Multifilamento	21-28 días.	70-90 días.	Vías biliares. Peritoneo. Afrontar músculo de la pared abdominal
Ácido Poliglicólico.	Sintético.	Si	Multifilamento. trenzada.	3 semanas	90 días	Planos profundos no expuestos a tensión. Tejido celular subcutáneo.
Poligactina 910.	Sintético.	Si	Multifilamento trenzada.	14 días 60% 21 días 30%	56-70 días.	Planos profundos Tejido celular subcutáneo.
Polidioxanona	Sintético.	Si	Monofilamento	14 días 70% 28 días 50% 42 días 25%	6 meses.	Planos profundos Cirugía ♥. Puntos seromusculares.
Poliglecaprone 25.	Sintético	Si	Monofilamento	21 días se pierde.	91 y 119 días.	Tejidos blandos y ligaduras. Cierre subcuticular.